

Số/No:.....*21/0001/TN3-11*.....


Trang/Page:.....*1/1*.....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Name of sample : Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 150/
Ba An HDPE Flexible Pipe BFP 150
2. Khách hàng/ Customer : Công ty Cổ phần Ba An/ *Ba An Joint Stock Company*
3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01 mẫu/ *01 sample* 4. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 05 / 01 / 2021
5. Tình trạng mẫu/ Description: 01 đoạn ống nhựa dài 1 mét
6. Thời gian thử nghiệm/ Test period: Từ ngày 06/ 01/ 2021 đến ngày 20/ 01/ 2021

STT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản/ Basic dimentions - Đường kính ngoài/ Outside diameter - Đường kính trong/ Inside diameter	mm mm	Tham khảo/ Reference ISO 1452-2: 2009	194,4 149,8
2	Độ bền kéo đứt/ Tensile strength at break	N/cm ²	Tham khảo/ Reference TCVN 7434: 2004	2092
3	Độ bền hoá chất/ Resistance to chemicals - NaOH 40%; - NaCl 10% - H ₂ SO ₄ 30%; - HNO ₃ 40%		Tham khảo/ Reference KSM 3413: 1995	Không phai màu/ No change color
4	Độ biến dạng khi nén với lực 1837N/ Relative deflection of outside diameter when compressed by a force 1837N	%	TCVN 7997: 2009 Mục 5.1/ Item 5.1	2,8
5	Lực đạt được khi nén mẫu biến dạng 60% đường kính ngoài/ Force measured when compressed to 60% of outside diameter	N	Tham khảo/ Reference TCVN 7997: 2009 Mục 5.1/ Item 5.1	7892
6	Độ bền va đập ở 20°C/ Resitance to impact (h=2m; m = 4,0 kg)		Tham khảo/ Reference ISO 3127: 1980	Không vỡ/ No breaking



Hà Nội, ngày 20 / 01 / 2021

Ms GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/
 HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LABORATORY

Phạm Thủy Hằng

Phạm Thủy Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.