

Số/No: 24.1.0001/2021-03

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Name of sample : Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40/
 Ba An HDPE Flexible Pipe BFP 40
2. Khách hàng/ Customer : Công ty Cổ phần Ba An/ Ba An Joint Stock Company
3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01 mẫu/ 01 sample 4. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 05 / 01 / 2021
5. Tình trạng mẫu/ Description: 01 đoạn ống nhựa dài 1 mét
6. Thời gian thử nghiệm/ Test period: Từ ngày 06/ 01/ 2021 đến ngày 20/ 01/ 2021

STT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản/ Basic dimensions - Đường kính ngoài/ Outside diameter - Đường kính trong/ Inside diameter	mm mm	Tham khảo/ Reference ISO 1452-2: 2009	49,7 39,8
2	Độ bền kéo đứt/ Tensile strength at break	N/cm ²	Tham khảo/ Reference TCVN 7434: 2004	2051
3	Độ bền hoá chất/ Resistance to chemicals - NaOH 40%; - NaCl 10% - H ₂ SO ₄ 30%; - HNO ₃ 40%		Tham khảo/ Reference KSM 3413: 1995	Không phai màu/ No change color
4	Độ biến dạng khi nén với lực 479N/ Relative deflection of outside diameter when compressed by a force 479N	%	TCVN 7997: 2009 Mục 5.1/ Item 5.1	3,0
5	Lực đạt được khi nén mẫu biến dạng 60% đường kính ngoài/ Force measured when compressed to 60% of outside diameter	N	Tham khảo/ Reference TCVN 7997: 2009 Mục 5.1/ Item 5.1	3684
6	Độ bền va đập ở 20°C/ Resistance to impact (h=2m; m = 1,5 kg)		Tham khảo/ Reference ISO 3127: 1980	Không vỡ/ No breaking



Hà Nội, ngày 20 / 01 / 2021

1/5 GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/
 HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LABORATORY

Phạm Thúy Hằng
 Phạm Thúy Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.