

Số/No: 25/JN/1.0001-09

Trang/Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample:** Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 100/
Ba An HDPE Flexible Pipe BFP 100
- Khách hàng/ Customer :** Công ty Cổ phần Ba An/ Ba An Joint Stock Company
- Số lượng mẫu/ Quantity:** 01 mẫu/ 01 sample
- Ngày nhận mẫu/ Reception date:** 02 / 01 / 2025
- Tình trạng mẫu/ Description:** 01 đoạn ống nhựa dài 1,2 mét + 01 tấm nhựa có kích thước 100x100 mm
- Thời gian thử nghiệm/ Test period:** Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 17/01/2025
- Ngày hoàn thành/Finish date:** 17/01/2025

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LAB


Phạm Thủy Hằng

Hà Nội, ngày 17 / 01 / 2025

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.


Số/No: 25/ĐV3/0001-09

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản/ <i>Basic dimentions</i> - Đường kính ngoài/ <i>Outside diameter</i> - Đường kính trong/ <i>Inside diameter</i>	mm mm	TCVN 8699: 2011	129,2 99,8
2	Độ bền kéo đứt/ <i>Tensile strength at break</i>	N/cm ²	KSC 8455: 2005	2068
3	Độ bền màu/ <i>Resistance to color</i> NaOH 40%; NaCl 10% H ₂ SO ₄ 30%; HNO ₃ 30%		TCVN 8699: 2011	Không phai màu/ <i>No change color</i>
4	Độ bền nén / <i>Compression strength</i>		TCVN 8699: 2011	Độ biến dạng 2,5%/ <i>Deformation 2,5%</i> (Không nứt vỡ/ <i>No cracking</i>)
5	Lực đạt được khi nén mẫu biến dạng 60% đường kính ngoài/ <i>Force measured when compressed to 60% of outside diameter</i>	N	TCVN 8699: 2011	3995
6	Lực đạt được khi nén sát ống/ <i>Force measured when compressed to close tube</i>	N	TCVN 8699: 2011	4395
7	Độ bền điện áp tần số công nghiệp tại 10 kV/1 phút/ <i>Tolerance voltage 10 kV/1 phút</i>		TCVN 8699: 2011	Không bị phóng điện đánh thủng/ <i>No punctured</i>
8	Độ bền va đập ở 20°C/ <i>Resistance to impact</i> (h=2m; m = 2,75 kg)		Theo yêu cầu khách hàng/ <i>Customer request</i>	Không vỡ/ <i>No breaking</i>



*** Hết ***

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.