

Số/No: 25 / DV 3 / 0001 - 01

Trang/Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample: Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 25/
Ba An HDPE Flexible Pipe BFP 25
- Khách hàng/ Customer : Công ty Cổ phần Ba An/ Ba An Joint Stock Company
- Số lượng mẫu/ Quantity: 01 mẫu/ 01 sample
- Ngày nhận mẫu/ Reception date: 02 / 01 / 2025
- Tình trạng mẫu/ Description: 01 đoạn ống nhựa dài 1,2 mét + 01 tấm nhựa có kích thước 100x100 mm
- Thời gian thử nghiệm/ Test period: Từ ngày 03/01/2025 đến ngày 17/01/2025
- Ngày hoàn thành/Finish date: 17/01/2025

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LAB

Phạm Thủy Hằng
Phạm Thủy Hằng

Hà Nội, ngày 17 / 01 / 2025

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 25/TN/3/0001-01

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản/ Basic dimensions - Đường kính ngoài/ Outside diameter - Đường kính trong/ Inside diameter	mm mm	TCVN 8699: 2011	31,6 25,1
2	Độ bền kéo đứt/ Tensile strength at break	N/cm ²	KSC 8455: 2005	2049
3	Độ bền màu/ Resistance to color NaOH 40%; NaCl 10% H ₂ SO ₄ 30%; HNO ₃ 30%		TCVN 8699: 2011	Không phai màu/ No change color
4	Độ bền nén / Compression strength		TCVN 8699: 2011	Độ biến dạng 3,3%/ Deformation 3,3% (Không nứt vỡ/ No cracking)
5	Lực đạt được khi nén mẫu biến dạng 60% đường kính ngoài/ Force measured when compressed to 60% of outside diameter	N	TCVN 8699: 2011	2455
6	Lực đạt được khi nén sát ống/ Force measured when compressed to close tube	N	TCVN 8699: 2011	3509
7	Độ bền điện áp tần số công nghiệp tại 10 kV/1 phút/ Tolerance voltage 10 kV/1 phút		TCVN 8699: 2011	Không bị phóng điện đánh thủng/ No punctured
8	Độ bền va đập ở 20°C/ Resistance to impact (h=2m; m = 1,25 kg)		Theo yêu cầu khách hàng/ Customer request	Không vỡ/ No breaking



*** Hết ***

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.