

Số/No: 24/TN 370812

Trang/Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử: Ống nhựa phẳng HDPE D140 x 6,7 mm
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu: 27/09/2024
- Tình trạng mẫu: 01 đoạn ống nhựa dài 1 mét
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 03/10/2024
- Ngày hoàn thành: 03/10/2024

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG


Phạm Thúy Hằng

Hà Nội, ngày 03 / 10 / 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm


- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 24/TN 310812

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Đường kính ngoài	mm	DIN 8074: 1999	140,3
2	Đường kính trong	mm	DIN 8074: 1999	126,2
3	Chiều dày vách ống	mm	DIN 8074: 1999	7,1
4	Độ bền khi nén ống biến dạng 40% đường kính ngoài		ASTM D2241: 2000	Không nứt vỡ
5	Độ bền kéo đứt	MPa	TCVN 7434: 2004	21,03
6	Độ giãn dài khi đứt	%	TCVN 7434: 2004	665
7	Khả năng chịu nén ngang		AS 1462.2: 2002	Không nứt vỡ



*** Hết ***



- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results are valid only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.