

Số/No: 17119.67/TN3-01

Trang/Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Ống nhựa phẳng HDPE D400x23,7 mm
 2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Ba An
 3. Số lượng mẫu: 01 mẫu
 4. Ngày nhận mẫu: 12/ 10/ 2017
 5. Tình trạng mẫu: 01 đoạn ống nhựa dài 1,2 mét + 01 đoạn ống nhựa dài 1 mét
 6. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 13/ 10/ 2017 đến ngày 23/ 10/ 2017

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Đường kính ngoài	mm	DIN 8074: 1999	400,2
2	Đường kính trong	mm	DIN 8074: 1999	352,1
3	Chiều dày vách ống	mm	DIN 8074: 1999	24,1
4	Ngoại quan		DIN 8075: 1999	Bề mặt nhẵn, không khuyết tật
5	Độ bền khi nén ống biến dạng 40% đường kính ngoài		ASTM D2241: 2000	Không nứt vỡ
6	Độ bền kéo đứt	MPa	TCVN 7434: 2004	24,93
7	Độ bền va đập ở 0°C		Tham khảo ISO 3127: 1994	Tỉ lệ va đập thực (TIR) < 10%
8	Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc (Sự hồi nhiệt)	%	DIN 8075: 1999	1,2
9	Độ bền áp suất thủy tĩnh ở 80°C trong 170 giờ - Áp suất thử 5,0 kg/cm ² (Tương đương với ứng suất vòng 4,0 N/mm ²)		DIN 8075: 1999	Không rò rỉ

Hà Nội, ngày 23 / 10 / 2017

CT GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG

Phạm Thuý Hằng

Phạm Thuý Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 17/1967/TN3-01

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT



17/1967/TN3-01

